

環境配慮型塗膜剥離剤

AGUA リムロンME500



ベンジルアルコールフリー
ジクロロメタンフリー
NMPフリー

環境負荷 **低**
作業負担 **軽**

消防法：非危険物

毒物及び劇物取締法：非該当

PRTR法：非該当

排気・リスクアセスメント義務：非該当

有機溶剤中毒予防規則：非該当


AGUA リムロンME500

▶ 用途

建築物外壁や橋梁、船舶などの旧塗膜の湿潤化及び剥離除去。



▶ 標準施工手順



- ・事前に剥離試験を行い、塗布量や放置時間を確認
- ・周辺を養生し規定量を塗布

- ・揮発抑制、浸透促進のためフィルム養生
- ・放置時間を設ける

- ・軟化した塗膜をケレン剥離
- ・剥離しきれない場合は、再度塗布し工程を繰り返す

- ・下地処理
- ・回収した塗膜は産業廃棄物として適正処理

標準塗膜呼称	塗布量目安 (kg/m ²)	放置時間目安 (hr)
外装薄塗材E (アクリルリシン)	0.3	6~12
防水形外装薄塗材 (単層弾性)	0.5	12~24
複層塗材E (アクリルタイル)	0.5	12~24
複層塗材RE (水系エポキシタイル)	1.0	24
防水形複層薄塗材E (弾性タイル)	0.7	12~24
外装厚塗材E (アクリルスタック)	1.0	24
塗料系 (ウレタン系、エポキシ系など)	0.2	3~6



* 塗布量と放置時間につきましては目安となりますので、事前に複数個所にて試験施工を実施してください。塗膜の厚みや気象条件等により塗布量、放置時間は変化します。

厚塗り可能

低臭

手ケレン剥離

騒音・粉じんなし

▶ 性状

外観	白色粘性個体
臭い	微溶剤臭
組成	エステル系溶剤
容量	16 kg / 缶
荷姿	18L ラミネート缶

- ・ご使用の際は、国土交通省の推奨する作業基準に則って適切な保護具を着用するようにしてください。
- ・安全データシート(SDS)をご参照の上お取り扱いください。
- ・法令による排気の必要はありませんが、作業性維持のため、風通しの良い環境を構築するようにしてください。
- ・火気との接触は避けてください。
- ・車内や直射日光の当たる場所に放置しないようにしてください。

* 仕様や性状などについては予告なく変更することがあります。

AGUA リムロンME500に関するご相談、お見積依頼などにつきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。



製造元

ミリオンの化学株式会社

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12-41
TEL. 06-4861-8510 FAX. 06-4861-8523
<https://www.million-k.co.jp>



販売元

アグア ジャパン

株式会社 AGUA JAPAN

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル3F
TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082
<https://www.aguajapan.co.jp>
E-mail : otoiawase@aguajapan.co.jp