

## 水性アスベスト処理剤

# AGUA-HAC1 (シール剤)

「AGUA-HAC1」は、石綿飛散防止剤「AGUA-A3000」によるアスベスト封じ込め工事後の表面コーティング剤、ならびに、アスベスト除去工事後のシール剤（固化剤）として設計された水系1液型アクリルエマルジョンをベースとした処理剤です。

耐汚染性、耐摩耗性、耐水性、耐アルカリ性等において優れた性能を発揮する塗料です。

作業性が良く、施工が簡単です。

水系塗料ですので、引火・毒性の危険がありません。

塗装面は平滑で優美な光沢を有し、色調は鮮明で退色がありません。

耐アルカリ性が良く、耐久性があります。

### ▶ 用途

- ・アスベスト除去工事後のシール剤（固化剤）
- ・石綿飛散防止剤「AGUA-A3000」による封じ込め工事後のコーティング剤

### ▶ 容姿

- ・16 kg（一斗缶）
- ※白色

### ▶ 標準使用量

#### 1. アスベスト除去工事後のシール剤（固化剤）として使用する場合

用途	原液使用量	希釈倍率	備考
除去面/養生材等の飛散抑制処理	0.1 kg/m <sup>2</sup>	原液～3倍希釈	希釈方法 原液1：水0～2

\*希釈倍率は現場での施工に合わせて調整下さい。

#### 2. アスベスト封じ込め工事後のコーティング剤として使用する場合

用途	原液使用量	希釈倍率	備考
コーティング	0.1 kg/m <sup>2</sup> ×2回	0%～20%	2度塗り（塗装間隔3時間）

\*製品に関するご相談、製品の詳細などにつきましては下記までお問い合わせください。

製造販売元

**株式会社AGUA JAPAN**  
アグア ジャパン

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル3F  
TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082

<http://www.aguajapan.co.jp/>

E-mail : [info@aguajapan.co.jp](mailto:info@aguajapan.co.jp)